

Azuempaste Corrido Interior

Empaste acrílico en pasta listo para usar

1. Descripción:

Es un empaste corrido en pasta, listo para usar, de gran trabajabilidad y durabilidad, especialmente formulado para el acabado y nivelación de superficies interiores, permitiendo la aplicación en capas delgadas de hasta 2 mm de espesor sobre muros, fachadas y superficies cementicias, logrando un acabado liso y uniforme listo para pintura o recubrimientos decorativos.

2. Composición:

Formulado a base de cargas minerales, resina acrílica y aditivos especiales.

3. Para aplicación en:

Paredes y tumbados en:

- Placas de yeso
- Enlucido
- Placas de fibrocemento

4. Ventajas:

- Excelente adherencia a la superficie y entre capas.
- Gran trabajabilidad, textura cremosa y fácil aplicación.
- Acabado liso y uniforme.
- No se descuelga ni desliza durante la aplicación.
- Permite trabajar con rapidez en obra, aplicando varias manos en el mismo día.
- No se contrae, agrieta, pela ni ampolla.
- Color blanco hueso que mejora la cobertura y reduce el consumo de pintura.
- Baja alcalinidad, compatible con pinturas y acabados.
- Producto listo para usar y de fácil manejo.
- Bajo olor durante su aplicación.

5. Presentación:

Envase plástico sellado	
Presentación	Contenido
Poma	1,7 kg
Galón	7 kg
Caneca	25 kg

6. Rendimiento:

Rendimiento aproximado	
Superficies lisas	Superficies rugosas
1,1 - 1,5 kg/m ²	2,2 - 2,5 kg/m ²

Los rendimientos son referenciales y pueden variar en función del estado y porosidad de la superficie, el espesor de aplicación y las condiciones de obra. Estos valores se presentan únicamente con fines orientativos.

7. Preparación de la superficie:

- La superficie debe encontrarse firme, limpia, seca y libre de polvo, grasa, pintura suelta o cualquier contaminante que pueda afectar la adherencia del producto.
- Las fisuras, huecos o zonas deterioradas deben ser resanadas previamente.
- Evitar la aplicación bajo condiciones de lluvia, viento fuerte o exposición directa e intensa al sol.
- En superficies muy porosas o absorbentes se recomienda humedecer ligeramente antes de la aplicación para mejorar el anclaje del producto. Retirar el exceso de agua previo a su aplicación.
- Proteger el área de trabajo durante la aplicación y el proceso de secado para evitar cambios bruscos de temperatura o humedad que puedan afectar el desempeño del producto.
- No aplicar sobre superficies inestables, sueltas o deterioradas sin la debida reparación previa.
- Asegurar condiciones ambientales adecuadas para garantizar un correcto fraguado, adherencia y acabado del empaste.

8. Mezclado:

Antes de su uso, el producto debe homogeneizarse hasta obtener una pasta uniforme, mezclándolo manual o eléctricamente a una velocidad baja, evitando la incorporación de aire. No se debe adicionar agua ni ningún otro material. En caso de reposo prolongado, se recomienda remezclar suavemente antes de la aplicación para recuperar su consistencia original, manteniendo el envase bien cerrado cuando no esté en uso para evitar el secado superficial.

9. Aplicación:

Aplicar el empaste con llana metálica o espátula sobre la superficie previamente preparada, extendiéndolo de manera uniforme en capas delgadas. En caso de requerir mayor nivelación, trabajar en capas sucesivas, respetando el espesor máximo recomendado por aplicación. Permitir que la primera capa pierda el brillo superficial y alcance un secado inicial antes de aplicar la siguiente capa. La segunda capa debe aplicarse sobre la anterior completamente seca o en estado firme, asegurando una superficie limpia, libre de polvo o partículas sueltas, para garantizar una correcta adherencia entre capas. La aplicación de la segunda mano se recomienda en sentido cruzado respecto a la capa anterior (perpendicular), con el fin de mejorar la nivelación y el acabado superficial. Una vez seco el producto, puede realizarse un lijado ligero si se requiere un acabado más fino. Antes de la aplicación de pintura o recubrimiento final, asegurarse de que el empaste se encuentre completamente seco.

10. Datos Técnicos:

Propiedad	Valor
Consistencia	Pasta cremosa
Color	Blanco Hueso
Tiempo abierto para aplicación	≤ 24 horas
Curado inicial	≤ 1 hora
Tiempo entre capas	>3 horas.
Tiempo para aplicación de pintura	>72 horas.
Tiempo para lijar	24 horas apróx.
Resistencia a la intemperie	Baja

Los tiempos pueden variar en función de la temperatura ambiente, la humedad relativa y las condiciones del sustrato.

11. Vida útil y almacenamiento:

El producto tiene una vida útil de 12 meses, contados a partir de la fecha de fabricación, siempre que se mantenga en su envase original sin abrir. Se recomienda almacenar en un lugar fresco, seco, protegido de la humedad y bajo techo.

12. Limitaciones:

No se recomienda el uso de Azuempaste Corrido Interior en aplicaciones sometidas a temperaturas extremas que puedan afectar su desempeño. No debe aplicarse sobre superficies húmedas, saturadas o con presencia de agua libre, ni sobre sustratos sueltos o mal adheridos sin la preparación adecuada. No está diseñado para rellenos estructurales ni para grandes espesores, ni sustituye sistemas de impermeabilización. Se debe evitar su aplicación en condiciones de lluvia, alta humedad o exposición directa a radiación solar intensa durante el proceso de secado. No es compatible con la adición de agua u otros materiales, ni se recomienda su uso sobre superficies no porosas o pinturas brillantes sin tratamiento previo. No está diseñado para quedar expuesto sin una protección final como pintura o sellador.

13. Recomendaciones:

Se recomienda aplicar el producto sobre superficies previamente preparadas, limpias, secas y firmes para garantizar una correcta adherencia. Utilizar herramientas adecuadas como llana metálica o espátula limpia para asegurar un acabado uniforme. Mantener el espesor de aplicación dentro de los rangos recomendados para evitar fisuras o defectos en el secado. Trabajar en condiciones ambientales estables, evitando lluvia, viento fuerte o radiación solar directa durante la aplicación. En caso de altas temperaturas, se recomienda controlar la temperatura de la superficie para evitar un secado acelerado. Se recomienda la aplicación de mínimo tres capas del producto para asegurar una correcta nivelación, mejor desempeño y acabado uniforme. Respetar los tiempos de secado entre capas antes de aplicar la siguiente mano o el recubrimiento final. Homogeneizar el producto antes de su uso para asegurar una consistencia uniforme. No mezclar con agua, cemento ni otros materiales. Realizar pruebas previas en áreas pequeñas cuando se trate de superficies nuevas o condiciones no habituales. Mantener el envase cerrado cuando no esté en uso para conservar sus propiedades.

En superficies de fibrocemento, placas de yeso y elementos prefabricados, el sustrato debe encontrarse correctamente instalado y con el tratamiento de juntas ejecutado conforme al sistema constructivo correspondiente, asegurando superficies firmes, secas y niveladas antes de la aplicación del empaste.

14. Preacuciones:

Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Utilice el equipo de protección personal adecuado y asegure una ventilación suficiente en el área de trabajo.

Primeros auxilios:

En caso de contacto con los ojos, enjuague con abundante agua durante 15 minutos. Si se produce ingestión, beba agua. Ante irritación en la piel, dificultades respiratorias o sospecha de intoxicación, traslade al afectado a un centro médico.

15. Garantía:

Los datos de rendimiento indicados en la presente ficha técnica son valores referenciales que pueden variar según las condiciones específicas de cada obra. Es responsabilidad del usuario determinar y verificar estos parámetros en función de las características del proyecto. Azuempaste Corrido Interior se encuentra libre de defectos de fabricación y ofrece un desempeño óptimo siempre que se sigan las instrucciones de aplicación, así como las recomendaciones del fabricante y su personal técnico autorizado.

Azupega garantiza la reposición del valor de compra de cualquier producto que se demuestre defectuoso. No obstante, la empresa no asume responsabilidad por instalaciones realizadas parcial o totalmente con productos de terceros, ni por daños derivados de una manipulación inadecuada, negligencia o uso incorrecto del material. La garantía del producto está sujeta a la verificación de las condiciones de instalación por parte del departamento técnico. Por lo tanto, no se garantiza el desempeño del sistema en aplicaciones cuya correcta ejecución no pueda ser comprobada de manera objetiva. El servicio técnico de la compañía está disponible para brindar asesoría en obra y resolver consultas relacionadas con la correcta utilización de los productos.

Azupega establece que la validez de la garantía del producto en obra está sujeta al seguimiento técnico integral del proyecto, realizado antes, durante y después de la aplicación de sus productos. En ausencia de dicho seguimiento, la garantía no será aplicable.

Azupega se reserva el derecho de modificar la composición de sus productos y/o el contenido de la presente ficha técnica sin previo aviso. Se recomienda al usuario verificar que dispone de la versión vigente del documento antes de su aplicación.

16. Historial de revisiones:

Versión	Fecha	Descripción del cambio
1.0	Ene. 2016	Emisión Inicial
1.1	Oct. 2025	Actualización de redacción.